

Technisches Datenblatt

PA 12 (Polyamid 12)

Anwendungsbeispiele
› Dichtungen; Lagerteile

Vorteile	Nachteile
› Geringe Wasseraufnahme › Geringste Dichte aller PAs › Hohe Maßbeständigkeit	› Geringe Abmessungsvielfalt

Basisinformationen	Angabe
Formate	Rundmaterial: 5 mm bis 200 mm erhältlich in 3 m Länge Tafelware: 8 mm bis 60 mm erhältlich in 3 m x 0,62 m 70 mm bis 100 mm erhältlich in 2 m x 0,62 m

Physikalische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Dichte	1,02	g/cm ³	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme	0,8	%	DIN EN ISO 62

Mechanische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Zugfestigkeit	50	MPa	DIN EN ISO 527
Reißdehnung	200	%	DIN EN ISO 527
E-Modul	1.800	MPa	DIN EN ISO 527
Kerbschlagzähigkeit	20	kJ/m ²	ISO 179
Rockwellhärte	100	MPa	DIN EN ISO 2039

Thermische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Wärmeleitfähigkeit	0,3	W/(m·K)	DIN 52612
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient	1,0	K ⁻¹ · 10 ⁻⁴	DIN 53752
Max. Einsatztemperatur langfristig	80	°C	
Max. Einsatztemperatur kurzfristig	140	°C	
Min. Einsatztemperatur langfristig	-50	°C	

Elektrische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Spezifischer Durchgangswiderstand	10 ¹⁵	Ω·cm	DIN IEC 60093
Oberflächenwiderstand	10 ¹³	Ω	DIN IEC 60093
Durchschlagfestigkeit	26	kV/mm	DIN EN 60243

Legende
k.A. = keine Angabe

Benötigen Sie bindende und exakte Werte, fordern Sie bitte ein entsprechendes Werkzeugzeugnis an (Es können hierfür ggf. Zusatzkosten anfallen!). Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angaben nur um Richtwerte handelt, die produktionsbedingten Schwankungen unterliegen.

*höhere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0515.



technische
kunststoffe