

Technisches Datenblatt

PA 6 G + ÖL (Polyamid 6 gegossen mit Öl)

Anwendungsbeispiele
› Gleitrollen; Gleitschienen; Laufrollen

Vorteile	Nachteile
› Selbstschmierend, dadurch sehr gute Gleiteigenschaften › Sehr hohe Zähigkeit	› Hohe Wasseraufnahme › Schlecht verklebbar

Basisinformationen	Angabe
Formate	Rundmaterial: 50 mm bis 200 mm erhältlich in 3 m Länge 210 mm bis 610 mm erhältlich in 1 m Länge 625 mm bis 1250 mm erhältlich in 0,25 m – 1,25 m Länge 1300 mm bis 2000 mm erhältlich in 0,25 m – 0,4 m Länge Tafelware: 6 mm bis 150 mm erhältlich in 2 m x 1 m und 2,5 m x 1,25 m

Physikalische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Dichte	1,14	g/cm ³	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme	2,0	%	DIN EN ISO 62

Mechanische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Zugfestigkeit	70	MPa	DIN EN ISO 527
Reißdehnung	50	%	DIN EN ISO 527
E-Modul	3.300	MPa	DIN EN ISO 527
Kerbschlagzähigkeit	4	kJ/m ²	ISO 179
Rockwellhärte	165	MPa	DIN EN ISO 2039

Thermische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Wärmeleitfähigkeit	0,25	W/(m·K)	DIN 52612
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient	0,8	K ⁻¹ · 10 ⁻⁴	DIN 53752
Max. Einsatztemperatur langfristig	110	°C	
Max. Einsatztemperatur kurzfristig	160	°C	
Min. Einsatztemperatur langfristig	-40	°C	

Elektrische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Spezifischer Durchgangswiderstand	k.A.	Ω·cm	DIN IEC 60093
Oberflächenwiderstand	k.A.	Ω	DIN IEC 60093
Durchschlagfestigkeit	k.A.	kV/mm	DIN EN 60243

Legende
k.A. = keine Angabe

Benötigen Sie bindende und exakte Werte, fordern Sie bitte ein entsprechendes Werkzeugezeugnis an (Es können hierfür ggf. Zusatzkosten anfallen!). Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angaben nur um Richtwerte handelt, die produktionsbedingten Schwankungen unterliegen.

*höhere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0515.



technische
kunststoffe