Technisches Datenblatt

NRV 60 OZR Verschleißschutzplatte

Basisinformationen	Angabe
Basiselastomer	NR
Gewebeeinlage	ohne Einlagen
Beschreibung / Merkmale	Hochwertige, abriebfeste Verschleißschutzqualität in mittlerer Shore-Härte mit sehr guten mechanischen und technischen Eigenschaften, hoch elastisch, kerbzäh und ozonbeständig.
Formate	**Rollenware:** 2 mm erhältlich in 1,4 m x 20 m 3 mm bis 10 mm erhältlich in 1,4 m x 10 m 12 mm bis 30 mm erhältlich in 1,4 m x 5 m 40 mm und 50 mm erhältlich in 1,4 m x 5 m **Plattenware:** 40 mm und 50 mm erhältlich in 1,4 m x 2,5 m
Farbe	Schwarz

Technische Daten	Richtwert / Angabe	Einheit	Prüfstandard
Spezifisches Gewicht	1,16	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Shore A	60	°Sh A	DIN ISO 7619-1
Reißfestigkeit	16,5	N/mm²	DIN 53504
Reißdehnung	450	%	DIN 53504
Abrieb	120	mm³	DIN ISO 4649 Verfahren A
Ozon	Stufe 1,5		DIN 53509 (48h, 50pphm)
Temperaturbereich	von - 20 bis + 80	°C	

Beständigkeiten	Richtwert / Angabe
Öle	⊖
Treibstoffe	⊖
Säuren	⊕
Laugen	⊕
Witterung	⊕
Lösemittel	⊕ *

Legende		
⊕ ⊕ = besonders beständig	⊖ = nicht beständig	k.A. = keine Angabe
⊕ = beständig		n.a. = nicht anwendbar

Produktbezogene Sondereigenschaften können im hauseigenen Labor geprüft werden, ggf. können auch eigene separate und DIN abweichende Prüfstandards spezifiziert werden.
*Einschränkungen bestehen lediglich bei sehr stark aggressiven Lösemitteln, die Bestandteile von z.B. Trichlorethylen, Toluol, Benzol, etc. enthalten.

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0415.

elastomere

noltewerk GmbH & Co. KG · Mergenthalerstr. 15 · 48268 Greven · t +49 (25 71)16-0 · f +49 (25 71)16-402 · info@noltewerk.de · www.noltewerk.de