

Technisches Datenblatt

Regenerat Standard 6510

Basisinformationen	Angabe
Basiselastomer	n.a.
Gewebeeinlage	ohne Einlage
Beschreibung/Merkmale	Elastische Antirutschmatte aus polyurethan-gebundenem recyceltem Kautschuk, geeignet zur Ladungssicherung im Güterverkehr, jedoch ohne Zulassung, temperaturbeständig
Formate	Rollenware: 3 mm bis 15 mm erhältlich in 10 m x 1,25 m 20 mm erhältlich in 2,3 m x 1,15 m
Farbe	Schwarz

Technische Daten	Richtwert/Angabe	Einheit	Prüfstandard
Spezifisches Gewicht	0,73	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Shore A	48	°ShA	DIN ISO 7619-1
Reißfestigkeit	0,44	N/mm²	DIN 53571 Prüfkörper B
Reißdehnung	60	%	DIN 53571 Prüfkörper B
Abrieb	n.a.	mm³	DIN ISO 4649 Verfahren A
Temperaturbereich	von -40 bis +115	°C	

Beständigkeiten	Richtwert/Angabe
Öle	Θ
Treibstoffe	Θ
Säuren	k.A.
Laugen	k.A.
Witterung	\oplus

Legende		
+ = besonders beständig + = beständig	= nicht beständig	k.A. = keine Angabe n.a. = nicht anwendbar

 $Produkt bezogene \, Sondereigenschaften \, k\"{o}nnen \, im \, hauseigenen \, Labor gepr\"{u}ft \, werden, \, ggf. \, k\"{o}nnen \, auch eigene separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, separate \, und \, DIN \, abweichende \, Pr\"{u}fstandards \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, spezifiziert \, spezifiziert \, werden. \, der auch eigene \, spezifiziert \, spezifi$

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0415.

