Technisches Datenblatt

PA 6 GF30 (Polyamid 6 mit 30 % GF**)

Anwendungsbeispiele
› Bolzen; Laufrollen

Vorteile	Nachteile
› Sehr hohe Härte › Sehr hohe Steifigkeit › Hohe Maßbeständigkeit	› Hohe Wasseraufnahme › Nicht lebensmittelgeeignet

Basisinformationen	Angabe
Formate	**Rundmaterial:** 8 mm bis 100 mm erhältlich in 3 m Länge **Tafelware:** 6 mm bis 60 mm erhältlich in 3,0 m x 0,62 m 70 mm bis 100 mm erhältlich in 2,0 m x 0,620 m

Physikalische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Dichte	1,36	g/cm^3	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme	0,3	%	DIN EN ISO 62

Mechanische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Zugfestigkeit	98	MPa	DIN EN ISO 527
Reißdehnung	5	%	DIN EN ISO 527
E-Modul	5.700	MPa	DIN EN ISO 527
Kerbschlagzähigkeit	k.A.	kJ/m^2	ISO 179
Rockwellhärte	232	MPa	DIN EN ISO 2039

Thermische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Wärmeleitfähigkeit	0,41	W/(m·K)	DIN 52612
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient	0,6	$K^{-1} \cdot 10^{-4}$	DIN 53752
Max. Einsatztemperatur langfristig	100	°C	
Max. Einsatztemperatur kurzfristig	160	°C	
Min. Einsatztemperatur langfristig	-25	°C	

Elektrische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Spezifischer Durchgangswiderstand	k.A.	Ω·cm	DIN IEC 60093
Oberflächenwiderstand	10^{12}	Ω	DIN IEC 60093
Durchschlagfestigkeit	k.A.	kV/mm	DIN EN 60243

Legende
k.A. = keine Angabe **GF = Glasfaser

Benötigen Sie bindende und exakte Werte, fordern Sie bitte ein entsprechendes Werkszeugnis an (Es können hierfür ggf. Zusatzkosten anfallen!). Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angaben nur um Richtwerte handelt, die produktionsbedingten Schwankungen unterliegen.
*höhere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0515.

technische kunststoffe

noltewerk GmbH & Co. KG · Mergenthalerstr. 15 · 48268 Greven · t +49 (25 71)16-0 · f +49 (25 71)16-402 · info@noltewerk.de · www.noltewerk.de